

- Erittäin hyvät leviämismominaisuudet
- Tasainen pinta
- Imukykyinen
- M1 -luokitus
- Lattiatasoite kaikenlaisille alustoille

Käyttökohteet

Täyttävä, erittäin sileän pinnan muodostava sementti- ja polymeeripohjainen lattiatasoite kaikenlaisille alustoille. Soveltuu joustavien lattiapinnoitteiden, puu-, keraamisten- ja luonnonkivilattioiden alustaksi. Soveltuu käytettäväksi sekä sähkö- että vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä. Pumpattava. Sisäkäyttöön

Vähäpölyinen koostumus lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta niin sekoitus- kuin hiontavaiheessakin.

Alusta

Alustan tulee olla luja, kuormitusta kestävä, kuiva sekä vapaa epäpuhtauksista (rasva, pöly, lika, öljyt), jotka saattavat heikentää tasoitteen tartuntaa alustaan. Alustan vetolujuuden tulee olla >1,0 MN/m². Alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää arvoa 95%. Sementti- ja kipsipohjaiset tasoitteet tulee hioa ja imuroida huolellisesti mahdollisimman hyvän tartunnan aikaansaamiseksi. Mikäli alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta, tulee suorittaa koelevitys. Mikäli alusta ei ole edellä kuvatun kaltainen, se puhdistetaan huolellisesti poistamalla pehmeät ja huonosti alustassaan kiinni olevat kerrokset, kuten liimajäänteet, tasoitejäämät sekä vanhat pinnoitteet. Alusta suositellaan puhdistamaan harjaamalla, hiomalla tai sinkopuhdistamalla. Lopuksi alusta imuroidaan huolellisesti. Rakennuksessa tulee olla vesikatto ja ovi- sekä ikkuna-aukot tulee olla suljettuna. Ennen tasoitteen levitystä alusta pohjustetaan Lakka Lattiadispersiolla ohjeen mukaisesti. Imevillä alustoilla, kuten holvivalut ja vanhat huokoiset betonilaatat, tulee pohjustus suorittaa kahteen kertaan.

Käyttöohjeet

1. Sekoita 20 kg Lakka PFS 1700 4,4–5,2 litraan kylmää puhdasta vettä. Veden määrä mitoitetaan valun paksuuden mukaan viereisen taulukon mukaisesti. Lisää jauhe veteen samalla sekoittaen voimakkaasti (täydet kierrokset) laastisekoittimella tai porakonevispilällä käyttäen itsestään tasoittuville tasoitteille sopivaa vispilää. Sekoita massaa, kunnes se on tasainen, kokkareeton ja juokseva.

2. Kaada juokseva massa alustalle ja levitä se käyttäen hammaslastaa tai suuremmilla pinta-aloilla ”kolaa”. Leviämistä ja pinnan sileyttä voidaan parantaa esim. piikkitelalla tai ”rissalla”. Haluttu kerrospaksuus levitetään yhdellä levityskerralla.

- Käyttölämpötila: +10...+22°C
 - Työstettävyyssika: 20-30 min*
 - Kävelynkestävä: 1-1,5 h*
 - Päälystettävyyss: n. 24 h*
- *Annetut arvot mitattu +23°C ja RH 55%

Tekniset tiedot

Menekki	1,7 kg/m ² /mm
Suosittelava kerrosvahvuus	2 - 50 mm
Vedentarve	5,2 l (valun paksuus 2-10 mm)
(litraa/20 kg kuiva-ainetta)	4,8 l (valun paksuus 10-20 mm) 4,4 l (valun paksuus 20-50 mm)
Sideaine	Erikoissementtiseos
Runkoaine	Jauhettu dolomiitti < 0,5 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Tasoitepinnan vetolujuus 28d MN/m²	>1,5
Tartuntavetolujuus 28d MN/m²	>1,5
Puristuslujuusluokka	C35
Taivutuslujuusluokka	F7
Paloluokka	A1 (EN 13501-1)
Säilyvyysaika	6 kk valmistuspäivästä; avaamaton pakkaus, kuiva tila, irti maasta
Pakkauskoko	20 ja 750 kg



Kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia sekä tasoitteen pinnan jäämistä pehmeäksi. Mikäli huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään valun pintaa, on lattia peitettävä suojapeitteellä (esim. muovi) tai käsiteltävä jälkihoitoaineella heti, kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päälystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lattiamassan kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja vähennetään näin valun halkeilu- ja irtoamisriskiä. Suojapeitteen ja jälkihoitoaineen käyttö pidentävät lattiatasoitteen kuivumisaikaa.

Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.