

# PUNATERVA

KLASSINEN PUUTERVA MATTAPUNAISENA



## Yleistä

Punaterva on pigmentoitu mäntyterva, joka perustuu aitoon tervaan, tärpättiin ja pellavaöljyyn. Se antaa puulle perinteisen Falunin punaisen värin. Punainen väri ilmaantuu käsitellyn pintaan vähitellen, samalla kun tervan luonnollinen ruskea väri vaimenee. Punainen mäntyterva suojaa puuta kosteudelta ja UV-säteiltä.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja, ja se koostuu muun muassa erilaisista hartseista ja terpeeneistä. Hartsit (pihka) ovat puun luonnollinen tapa suojautua mikro-organismeilta ja parantaa puun haavoja. Terpeenit (liuotin) nopeuttavat tervan kuivumista. Mäntyterva valmistetaan pihkaisista mänyistä uunissa polttamalla.

Punaterva sai parhaat tulokset ruotsalaisen Folksam in väritestissä vuonna 2012, jossa tutkittiin homeen ja levän kasvua, halkeilua ja hilseilyä.

## Käyttökohteet

Punatervaa voidaan käyttää aiemmin keittomaalilla (kuten Falunin punainen) tai rautavihtrillä käsitellylle puulle sekä käsittelemättömälle tai aiemmin tervatulle puumateriaalille julkisivulaudoituksiin, paneeleihin, aitoihin, puukattoihin, lavakalusteisiin ja muihin ulkopuupintoihin.

## Käyttö

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi työskentele lämpimällä säällä. Lämpötilan ollessa yli 10 °C tervaa on helpompi levittää ja se tunkeutuu paremmin puuhun.

Höylättyjen puupintojen, kuten höylähirren tai muun kovemman julkisivu-/puumateriaalin, käsittelyn helpottamiseksi tulee mäntyterva laimentaa 10–20 % balsamitärpätillä tai sprillä.

Koska pigmentti laskeutuu purkin pohjalle varastoinnin aikana, on tärkeää sekoittaa aine huolellisesti ennen maalausta ja välillä maalauksen aikana.

Huomaa, että Punaterva on luonnontuote, jonka ulkonäkö voi vaihdella eri valmistuserien välillä. Jos sinulla on useita eri valmistuseriä (ks. kannessa oleva valkoinen etiketti), sekoita ne keskenään värierojen välttämiseksi.

## Maalaus:

Suosittelimme ulkoverhousautojen käsittelyä kertaalleen ennen asennusta. Maalattavan pinta tulee olla puhdas homeesta, levistä, irtoliasta ja auringon polttamasta puumateriaalista. Jos et ole täysin varma pinnan puhtaudesta, pese se homepesuaineella ja painepesurilla. Tämä on erittäin tärkeää etenkin aiemmin keittomaalilla käsitellyillä pinoilla. Levitä tervamaali suoraan kuivalle puupinnalle ilman pohjustusta ja käsittele huolella myös päätypuut. Käytä maalaukseen sivellintä. Voit käyttää myös ruiskua, mutta laimenna ruiskutusta varten terva edelleen 10–20 % balsamitärpätillä tai sprillä käytetyn ruiskutuslaitteiston mukaan.

Tee toinen käsittely aikaisintaan 1–2 päivän kuluttua. Maalaa 1–2 kertaa riippuen alustasta ja siitä onko kyse uudesta käsittelystä vai huoltomaalauksesta.

Varmista hyvä ilmanvaihto. Maalaus ulkona. Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta [www.auson.se](http://www.auson.se).

## Pakkauskoot

0,9 l, 2,7 l ja 9 l

## Tekniset tiedot

**Väri:** Punainen (himmeä)

**Tiheys:** 1,10 ± 0,03 kg/l

**Kiintoainepaino:** 82 % ± 3 %

**Riittävyys:** 5–8 m<sup>2</sup>/litra pinnasta riippuen

**Kuivumisaika:** Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen mm. säästä, puutavarasta, ainemäärästä ja siitä, kuinka hyvin terva on imeytynyt pintaan.

**Laimennus:** Balsamitärpätti tai sprii

**Työvälineiden puhdistus:** Tärpätti tai sprii

Tässä lehtisessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja ne on annettu ilman sitoumuksia. Suosittelemme aina oman mallikäsitellyn tekemistä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta ja pakkausetiketissä.



**Jakelija:** Sarbon Woodwise Oy  
019 2644 200, [info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)  
[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)

