

# MUSTARUSKEA TERVA

KLASSINEN PUUTERVA MATTAMUSTANRUSKEANA



## Yleistä

Mustaruskea terva on pigmentoitu mäntyterva, joka perustuu aitoon tervaan, tärpättiin ja pellavaöljyyn. Se antaa puulle lopulta mattamustanruskean värin. Mustaruskea mäntyterva suojaa puuta kosteudelta ja auringon UV-säteiltä.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja, ja se koostuu muun muassa erilaisista hartseista ja terpeeneistä. Hartsit (pihka) ovat puun luonnollinen tapa suojautua mikro-organismeilta ja parantaa puun haavoja. Terpeenit (liuotin) nopeuttavat tervan kuivumista. Mäntyterva valmistetaan pihkaisista mänyistä uunissa polttamalla.

## Käyttökohteet

Mustaruskeaa tervaa voidaan käyttää aiemmin keittomaalilla ja rautavihtrillillä käsitellyille puulle sekä käsittelemättömälle tai aiemmin tervatulle puumateriaalille julkisivulaudoituksiin, paneeleihin, aitoihin, puukattoihin, lavakalusteisiin ja muihin ulkopuupintoihin.

## Käyttö

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi työskentele lämpimällä säällä. Lämpötilan ollessa yli 10 °C tervaa on helpompi levittää ja se tunkeutuu paremmin puuhun.

Höylättyjen puupintojen, kuten höylähirren tai muun kovemman julkisivu-/puumateriaalin, käsittelyn helpottamiseksi tulee mäntyterva laimentaa 10–20 % balsamitärpätillä tai sprillä.

Koska pigmentti laskeutuu purkin pohjalle varastoinnin aikana, on tärkeää sekoittaa aine huolellisesti ennen maalausta ja välillä maalauksen aikana.

Huomaa, että Mustaruskea terva on luonnontuote, jonka ulkonäkö voi vaihdella eri valmistuserien välillä. Jos sinulla on useita eri valmistuseriä (ks. kannessa oleva valkoinen etiketti), sekoita ne keskenään värierojen välttämiseksi.

## Maalaus:

Suosittelemme ulkoverhouslautojen käsittelyä kertaalleen ennen asennusta. Maalattavan pinta tulee olla puhtas homeesta, levistä, irtoliasta ja auringon polttamasta puumateriaalista. Jos et ole täysin varma pinnan puhtaudesta, pese se homepesuaineella ja painepesurilla. Tämä on erittäin tärkeää etenkin aiemmin keittomaalilla käsitellyillä pinnoilla. Levitä tervamaali suoraan kuivalle puupinnalle ilman pohjustusta ja käsittele huolella myös päätypuut. Käytä maalaukseen sivellintä. Voit käyttää myös ruiskua, mutta laimenna ruiskutusta varten terva edelleen 10–20 % balsamitärpätillä tai sprillä käytetyn ruiskutuslaitteiston mukaan.

Tee toinen käsittely aikaisintaan 1–2 päivän kuluttua. Maalaa 1–2 kertaa riippuen alustasta ja siitä, onko kyse uudesta käsittelystä vai huoltomaalauksesta.

Varmista hyvä ilmanvaihto. Maalaus ulkona.

Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta [www.auson.se](http://www.auson.se).

## Pakkauskoot

0,9 l, 2,7 l ja 9 l

## Tekniset tiedot

**Väri:** Mustaruskea (himmeä)

**Tiheys:** 1,03 ± 0,03 kg/l

**Kiintoainepaino:** 82 % ± 3 %

**Riittävyys:** 5–8 m<sup>2</sup>/litra pinnasta riippuen

**Kuivumisaika:** Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen mm. säästä, puutavarasta, ainemäärästä ja siitä, kuinka hyvin terva on imeytynyt pintaan.

**Laimennus:** Balsamitärpätti tai sprii

**Työvälineiden puhdistus:** Tärpätti tai sprii

Tässä lehtisessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja ne on annettu ilman sitoumuksia. Suosittelemme aina oman mallikäsittelyn tekemistä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta ja pakkausetiketissä.



**Jakelija:** Sarbon Woodwise Oy

019 2644 200, [info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)

[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)

