



TUOTESELOSTE



AIRISTO PRO

17.11.2023

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen ulkoakrylaattimaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä on 461. Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva. Erinomainen tartuntakyky vanhalle ja uudelle pinnalle. Antaa vettä hylkivän pinnan.

KÄYTTÖKOHTEET

Puiset ulkopinnat kuten puujulkisivut, aidat yms. Airisto Pro'ta voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,30 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	52 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 130 g/l
Riittoisuus	3–8 m ² /l
Sävy	Valkoinen (A-pohja), Musta (RAL 9005) ja sävytettävä (C-pohja)
Kiiltoryhmä	5 (himmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1–2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela, korkeapaineruisku.
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 10°C, ei suorassa auringonpaisteessa, suhteellinen kosteus alle 90 %.
Kuivumisaika (+ 20°C, 50 % RH)	Kosketuskuiva 30 min. Pälle maalattavissa 1 h kuluttua.
Ohenne/Puhdistus	Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa. Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ! Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-
ADR/RID, IMDG:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme käyttämään maalauspöytäkirjaa.



TUOTESELOSTE



Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat: Käsittele pinnat mahdollisimman nopeasti jo rakennuskesän aikana vähintään GVK Pohjusteella tai GVK Talopohjamaalilla. Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Maalattavassa tuotteessa ei sallita hometta eikä sinistäjäaineita.

Vanhat pinnat: Huonokuntoiset puuosat tulee uusia. Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Maalattavassa tuotteessa ei sallita hometta eikä sinistäjäaineita. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Huom! joskus vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata tällä tuotteella. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella ja olla yhteydessä maalinvalmistajaan.

Suosittelvat pohjamaalit

Pohjamaalina käytetään GVK Talopohjamaalia tai GVK puuteollisuuden pohjamaalia Gevefacade Primer 2810.

Tuote soveltuu myös erinomaisesti GVK Gevefacade Paint Fast-järjestelmällä maalattujen ulkovoerilautojen pintamaaliksi, tällöin tuotteelle on mahdollista saada GVK Takuun jopa 15 – 25 vuoteen. Katso: <https://gvk.fi/page/48/takuun-rekisterointilomakkeet>

Suosittelvat pintamaalit

GVK Airisto Pro.

Käsittely olosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20 %. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 90 %.

Normaalilämpötilassa (+ 20 °C ja RH 50 %) tuote kestää jo puolessa tunnissa kevyen sateen.

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärintymmäryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme käyttämään maalauspyötkirjaa.



TUOTESELOSTE



Työvälineiden pesu Vesi tai Geveclean W 100.

Käyttöturvallisuus Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme käyttämään maalauspöytäkirjaa.